

RICHARZ

JUWELENGOLDSCHMIEDE
SEIT 1918

Finanzamt Bonn Aussenstadt
53115 BONN

Seite 2/2
SV14012203

5.

6.

7. 6 abgetragene Akoyazuchtperlen, ca. 3,4 mm

ohne erzielbaren Handelswert

RICHARZ

JUWELENGOLDSCHMIEDE SEIT 1918

IN DER SÜRST 9 53111 BONN
0228 / 63 56 40
WWW.JUWELIER-RICHARZ.DE

RICHARZ
ATELIER

schmuck•werk

FOPE
GIOIELLI

GELLNER

CAPOLAVORO
PEREGRINANTE JEWELLER

M
MEISTER

RICHARZ E. K., INHABERIN PATRICIA RICHARZ D-53111 BONN, IN DER SÜRST 9 D-53075 BONN, POSTFACH 75 11
TELEFON 0228 | 635640 TELEFAX 0228 | 697687 BONN@JUWELIER-RICHARZ.DE WWW.JUWELIER-RICHARZ.DE HRA 8843, AG BONN
STEUERNUMMER 205/5243/4444 UST-ID-NR. DE 813487095

RICHARZ

JUWELENGOLDSCHMIEDE
SEIT 1918

ERKLÄRUNGSBEGRIFFE ZUM GUTACHTEN

Alle zu Schmuck verarbeiteten Steine wurden in der Fassung beurteilt, die Gewichte durch Ausmessen ermittelt. Die Erstellung des Gutachtens erfolgte mit Hilfe der Preislisten des Diamantgroßhandels und der AGOSI (Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt, Fixingpreise), Pforzheim. Beim Verkehrswert wurde der „Ankaufswert“, beim Wiederbeschaffungswert der „Verkaufswert verarbeitet“ zu Grunde gelegt.

Verwendete Geräte:

- | | |
|--|--|
|  Lupe 10fach | <input type="radio"/> Farbvergleichssatz |
|  Leveridge Gauge | <input type="radio"/> Polariskop |
|  Prüfsäure |  Diamantmikroskop |
|  Refraktometer | <input type="radio"/> Proportionscope |
|  Präsidium Gem-Computer |  Kopflupe |
|  Präsidium Multi Tester 3 | |

punziert = Feingehaltsstempelung d. Edelmetalls. Die Punzierungen des Feingehaltes wurden durch Strichprobe überprüft. Die auf Fotos abgebildeten Schmuckstücke entsprechen nicht der Originalgröße, Farben können abweichen.

CIBJO – Internationale Vereinigung Schmuck, Silberwaren, Diamanten, Perlen und Steine,
Confederation internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfeverie, des Diamantes, Perles et Pierres
CIBJO Reinheitstabelle

lupenrein	Ein Diamant darf nur dann als lupenrein bezeichnet werden, wenn er sich unter 10facher Vergrößerung als absolut transparent und frei von Einschlüssen erweist.
VVS* (VVS1, VVS2)	Sehr sehr kleine Einschlüsse, bei 10facher Vergrößerung nur sehr schwierig zu erkennen.
VS* (VS1, VS2)	Sehr kleine Einschlüsse, bei 10facher Vergrößerung schwierig zu erkennen.
SI* (SI1, SI2)	Kleine Einschlüsse, bei 10facher Vergrößerung leicht zu erkennen, durch das Oberteil nicht mit bloßem Auge sichtbar.
PI (Piqué I)	Einschlüsse, die bei 10facher Vergrößerung sofort erkennbar sind, aber die Brillanzwirkung nicht beeinträchtigen. Mit bloßem Auge gerade noch durch das Oberteil zu erkennen.
PII (Piqué II)	Größere und/oder zahlreiche Einschlüsse, die mit bloßem Auge durch das Oberteil gut zu erkennen sind und die Brillanz etwas beeinträchtigen.
PIII (Piqué III)	Große und/oder zahlreiche Einschlüsse, die mit bloßem Auge sehr leicht zu erkennen sind und die Brillanz deutlich beeinträchtigen.

* Die Unterteilung der Reinheitsgrade VVS, VS und Si in je zwei Untergruppen ist für Größen unter 0,47 kt nicht zulässig.

CIBJO Farbtabelle

	GIA Bezeichnung (Gemmological Institute of America)
Hochfeines Weiß +	D
Hochfeines Weiß	E
Feines Weiß +	F
Feines Weiß	G
Weiß	H
Leicht getöntes Weiß	I - J
Getöntes Weiß	K - L
Getönt	M - Z
(Fakultative Unterteilungsmöglichkeit (getönt 1, 2, 3, 4)) Farbige Diamanten (fantasiefarben)	Fancy Diamonds

RICHARZ
ATELIER

schmuck•werk

FOPE
GIOIELLI

GELLNER


CAPOLAVORO
JEWELRY DESIGNERS


MEISTER

RICHARZ E. K., INHABERIN PATRICIA RICHARZ D-53111 BONN, IN DER SÜRST 9 D-53075 BONN, POSTFACH 75 11
TELEFON 02 28 | 63 56 40 TELEFAX 02 28 | 69 76 87 BONN@JUWELIER-RICHARZ.DE WWW.JUWELIER-RICHARZ.DE HRA 8843, AG BONN
STEUERNUMMER 205/5243/4444 UST-ID-NR. DE 813487095